FORNACI SCANU S.p.A.
PROGRESSO SARDO IN COSTRUZIONE DAL 1922

LATERIZI – PRECOMPRESSI – PREFABBRICATI

VIA MARCONI, 79 GUSPINI (CA)
DIREZIONE AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE
Ex S.S. 131 km 8,200 SESTU (CA) C.P. 494 09124 CAGLIARI
TEL. 070 22419-22420 – FAX 070 22245

Sito Internet: www.fornaciscanu.it **E – mail: commerciale@fornaciscanu.it**

SCHEDA TECNICA

Scheda	ST01_MBP12_018G.doc	Release 1 del 04/10/2012

CE QUALITÀ CERTIFICATA SISTEMA 2+

ABICert l'ente di certificazione

Cert. n.° 1982 – CPD - 626

Blocco muro da 12 (33x25x12)

Laterizio per muratura di tamponamento



Prodotto conforme al D.M. 14/01/2008

Caratteristiche tecniche

Caratteristica	Valore nominale	Tolleranza
Peso	9,000 Kg	± 10 %
Lunghezza L	330 mm	± 10 mm
Larghezza W	250 mm	
Altezza H	120 mm	
Spessore pareti	9 mm	
Spessore setti	7 mm	
% Foratura	55 %	

Numero a m^2 spessore 12 cm	11,3
Massa superficiale della parete spessore 12 cm	105 Kg/m^2
Conducibilità termica equivalente spessore 12 cm ($\lambda_{10\ secco}$)	0,450 W/m K
Indice di valutazione del potere fonoisolante Rw spessore 12 cm (parete intonacata) (1)	44 dB
Classe di resistenza al fuoco spessore 12 cm (2) (3)	EI 30 – EI 90
Reazione al fuoco	Euroclasse "A1"

(1) Valore calcolato secondo la legge empirica della massa;
(2) Valore tabellare D.M. 16.02.2007 allegato D;
(3) Valore tabellare D.M. 16.02.2007 allegato D, con intonaco protettivo antincendio.