

Gesso

cod. 5743 - 62004



Utilizzo:

Per bloccaggio rapido di staffe, mensole, telai, porte, scatole, impianti elettrici, chiusura buchi e tracce su murature.

Principali caratteristiche:

Colore	Grigio		
CaSO ₄ x 1/2 H ₂ O	70% +/- 5%		
CaSO ₄ (Anidrite II [^])	15% +/- 5%		
CaO	31% +/- 5%		
SO ₃	40% +/- 5%		
CO ₂	5% +/- 5%		
MgO	<2%		
Al ₂ O ₃	<2%		
SiO ₂	<2%		
Acqua impasto*	0,6 lit/Kg		
Tempo Presa**	5 +/- 2 minuti		
Peso Specifico polvere	800-900 Kg/m ³		
pH	7 - 8		
Granulometria	+1000 micron	0,05 - 0,1 %	
	+500 micron	0,1 - 0,5 %	
	+250 micron	1 -10 %	
	+90 micron	25 - 35 %	
Resistenza Compressione:	a 7 giorni	>di 7MPa	N/mm ²
Confezione:	Sacchi da 40Kg		

NOTE:

(*) Metodo di impasto: Misurare l'acqua per 1 Kg di polvere, in un contenitore pulito aggiungere lentamente la polvere all'acqua. Lasciare imbibire per 2 minuti, agitare con spatola a mano lentamente per 1 minuto. Versare l'impasto nella forma troncoconica e testare con l'ago di Vicat. (Sezione dell'ago 1 mm quadrato, peso della sonda 300gr.)

(**) Inizio presa a due millimetri dal fondo; fine presa a due millimetri dalla superficie del provino.