



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H-8I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

PRIMER (Primer Bituminoso)	SCHEDA TECNICA
----------------------------	----------------

PRIMER (Primer Bituminoso)

Data di revisione 04.01.16

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETA' /IMPRESA

Nome commerciale: PRIMER (Primer bituminoso)

Denominazione ulteriore : Primer bituminoso a base di bitume distillato e solventi a rapida essiccazione.

Produttore : Cimar Produzione Sr.l con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.

Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Primer è un promotore di adesione ad alta penetrazione per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume a caldo. Il prodotto è costituito da bitumi distillati in soluzione con solventi ad essiccazione rapida ed aderisce su ogni superficie.

I solventi utilizzati sono prodotti rigenerati.

Primer può essere anche utilizzato come impermeabilizzante di superfici murarie verticali e nella protezione di strutture in legno, tubazioni e strutture metalliche, sia esposte che interrate.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto: Liquido nero brillante

Peso specifico = $0,9 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$

Residuo secco = minimo 35%

Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 750 g/l di prodotto pronto all'uso

Contenuto di COV nel prodotto: 450-500 g/l di prodotto pronto all'uso

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie: 40 '

Al tatto: 1 ora e 30 '

Apparente completo: 3 ore

Tempi di ripresa: 4 ore

5. ATTREZZATURE

Applicare a spazzolone, rullo, pennello o spruzzo (airless).

6. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte.

7. DILUIZIONE

Pronto all'uso

8. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Normalmente varia da :

200-300 g/m² per le superfici cementizie

150-200 g/m² per le superfici in legno

150-200 g/m² per le superfici in metallo a doppia stesura.

9. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione : 5°C ÷ 40°C
Stabilità nelle confezioni originali : 24 mesi
Confezionamento : latte da 5 lt - 10 lt - 18 lt

10. COLORI DISPONIBILI

Nero

11. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA CEE

Simbolo :	Nocivo
Frase R:	
R11	Facilmente infiammabile
R 20 /21	Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
R 65	Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione
Frase S:	
S 3/9/49	Conservare solo nei contenitori originali in luogo fresco e ben ventilato
S 16	Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare
S 23	Non respirare gli aerosol
S 51	Usare solo in un luogo ben ventilato
S 24/25	Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S36/37	Usare indumenti protettivi e guanti di gomma nitrilica o in plastica
S 29	Non gettare i residui nella fognatura

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.

