

# N SOTTOTEGOLA

Membrana Impermeabilizzante bituminosa **sottotegola**  
**PLASTOMERICA**  
**POLIESTERE TNT STABILIZZATO**

Il compound impermeabilizzante utilizzato per la membrana **NERA SOTTOTEGOLA** è costituito da bitume distillato modificato con polimeri plastomerici di tipo poliolefinico, attentamente formulati al fine di ottenere un prodotto qualitativamente valido per impermeabilizzazioni dove non sono richieste prestazioni particolarmente elevate.

## DESTINAZIONI D'USO

**MINERAL** STRATO A FINIRE - SOTTOTEGOLA

## STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Si consiglia di evitare la sovrapposizione dei bancali nello stoccaggio e di movimentare gli stessi sempre in posizione verticale. Conservare i rotoli all'interno della confezione originale, all'ombra ed al riparo dai raggi solari. Si consiglia infine di effettuare una corretta rotazione di magazzino.

## CARATTERISTICHE

PROVA		NORMA	U.M	MINERAL	TOLLERANZA
Finitura superficie	Superiore	===	===	Ardesia	===
	Inferiore	===	===	Film PE	===
Lunghezza/Larghezza		UNI EN 1848-1	m	10/1	± 1 %
Spessore		UNI EN 1849-1	mm	===	===
Massa Areica		UNI EN 1849-1	Kg/mq	3,5 ; 4,0 ; 4,5	± 5 %
Difetti Visibili		UNI EN 1850-1	Visiva	Supera	===

## PRESTAZIONI MECCANICHE

Proprietà a trazione	Long.	UNI EN 12311-1	N/50mm	400	± 20 %
	Trasv.	UNI EN 12311-1	N/50mm	300	± 20 %
Allungamento a rottura	Long.	UNI EN 12311-1	%	30	± 20 %
	Trasv.	UNI EN 12311-1	%	40	± 20 %
Resistenza alla lacerazione	Long.	UNI EN 12310-1	N	120	± 20 %
	Trasv.	UNI EN 12310-1	N	140	± 20 %
Resistenza al carico statico (metodo A)		UNI EN 12730	Kg	10	± 20 %
Resistenza al punzonamento dinamico (metodo A)		UNI EN 12691	mm	700	±20%

## PRESTAZIONI TERMICHE

Flessibilità a freddo	UNI EN 1109	°C	-5	===
Stabilità di forma a caldo	UNI EN 1110	°C	130	===
Comportamento al fuoco esterno	UNI EN 13501-5	Classe	F roof	===
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	Classe	F	===
Impermeabilità all'acqua	UNI EN 1928	KPa	≥ 60 [conforme]	===
Proprietà trasmissione del vapore acqueo	UNI EN 1931	μ	20000	===

AI SENSI DEL D. Legs. 285/98 PRODOTTO NON CONTIENE SOSTANZE PERICOLOSE

## COLORI DISPONIBILI ARDESIA



\*Per i prodotti colorati non viene garantita la tenuta del colore nel tempo e la sua tonalità.