




CALPREM F6/8

Malta premiscelata di finitura a base di calce e leganti idraulici



Descrizione

Prodotto premiscelato per realizzare lo strato di finitura, per interni ed esterni, a base di fiore di calce, ottenuto dalla cottura a 900° C dei migliori calcari sardi, leganti idraulici, con inerti calcarei selezionati per granulometria. La malta è caratterizzata da un'ottima capacità di adesione al corpo di intonaco e da un'elevata traspirabilità.

Usi e modalità applicative

Impastare il prodotto con impastatrice o frustino verticale per 15 o 20 minuti, aggiungendo acqua pulita fino a ottenere la plasticità desiderata. Si applica con la paletta americana avendo cura di contenere gli spessori tra 1 e 3 mm; lisciare il prodotto con il frattazzo in feltro o in spugna. Bagnare sempre l'intonaco di fondo prima di procedere con l'applicazione del prodotto, soprattutto d'estate.

Non applicare su superfici già verniciate e trattate con rivestimenti plastici o in condizioni estreme di temperatura, sotto i 5°C o superiori ai 35°C, oppure pioggia o sole battenti.

Caratteristiche

- Tipo di malta: malta per scopi generali per intonaci interni/esterni GP EN 998-1
- Aspetto: polvere
- Granulometria max: 0,6 – 0,8 mm
- Resa teorica: 4 kg/m² per 3 mm di spessore
- Confezione: in sacchi di carta da 30 kg su pallet da 1,62 t

Principali dati tecnici

- Acqua di impasto: circa 25%
- Massa volumica apparente del prodotto in polvere: 1320 kg/m³ ± 3%
- Reazione al fuoco: classe A1
- Adesione al supporto: 0,2 N/mm² FP:B
- Assorbimento d'acqua: W0
- Resistenza a compressione a 28 gg: Categoria CSI a norma EN 998-1
- Conducibilità termica: $\lambda = 0,47$ W/mK (valore tabulato)
- Durabilità (gelo/disgelo): NPD

Note

Conservare in luogo fresco e asciutto. Adoperare acqua pulita per l'impasto.

Operare a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C, in assenza di forte vento o pioggia; non applicare su superfici gelate.

Il prodotto contiene tutte le materie prime opportunamente predosate, necessarie per ottenere un impasto di ottima qualità; si sconsiglia pertanto l'aggiunta di altre sostanze.

Voce di capitolato

Fornitura e messa in opera di malta di finitura, per uno spessore di circa 3 mm, su pareti verticali orizzontali interne ed esterne, con malta preconfezionata composta da una miscela di inerti carbonatici selezionati in varie granulometrie (0-0,6/0,8 mm), ottenuti dalla macinazione di rocce calcaree sarde, purissimo fiore di calce, ottenuto dalla cottura di rocce calcaree sarde a circa 900° C, e leganti idraulici (tipo malta "CALPREM F6/8", prodotta dalla PREMIX Srl); applicata a mano, esclusi i ponteggi fissi, compresi i ponteggi provvisori e di servizio.