



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

| | |
|----------------------------|----------------|
| BRILLO (VERNICE ALLUMINIO) | SCHEDA TECNICA |
|----------------------------|----------------|

BRILLO (Vernice Alluminio)

Data di revisione 04.01.16

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETA' /IMPRESA

Nome commerciale: BRILLO (Vernice Alluminio)
Denominazione ulteriore : Vernice alluminio resinoso per membrane bituminose
Produttore : Cimar Produzione Sr.l con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

E' una vernice, color alluminio, a base di resine sintetiche a solvente ed a rapida essiccazione. Viene impiegato per proteggere le impermeabilizzazioni bituminose prefabbricate e non, dalle radiazioni ultraviolette e dalle intemperie. Indicata per serbatoi e tubazioni esposti all'esterno.
Le sue alte proprietà riflettenti sono dovute principalmente ad un'alta percentuale di pasta d'alluminio ed all'utilizzo di solventi puri. Conseguono un notevole abbassamento della temperatura superficiale della membrana bituminosa, che ne allunga la durata nel tempo. Agitare energicamente prima dell'uso.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto: Liquido pigmentato medio viscoso
Peso specifico = 0,8 Kg/dm³ ±0.05
Residuo secco = 58 ± 2%
PH = 4,58
Viscosità a 23°C* = 15 sec ± 1 sec.
*(con tazza Ford foro n° 4)
Emissività all'infrarosso (ASTM C-1471) >0.80 (3M UK Corporate Analytical Services - Report GID 200690)
Solar Reflectance Index SRI ≥ 90
Contenuto COV, per Pitture Monocomponenti ad Alte Prestazioni, come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 500 g/l di prodotto pronto all'uso
Contenuto di COV nel prodotto: 400 g/l di prodotto pronto all'uso

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie: 15 '
Al tatto: 30 '
Apparente completo: 1 ora
Tempi di ripresa: 3 ore

5. ATTREZZATURE

Applicare a rullo, pennello o spruzzo (airless).

6. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte.

7. DILUIZIONE

E' utilizzato tal quale e/o diluito con max il 5% di solvente per vernici sintetiche

8. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Ca. 0,150- 0,220 lt/m² per mano (le mani consigliate sono 2).

9. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione : 5°C – 40°C
Stabilità nelle confezioni originali : 24 mesi
Confezionamento : latte da 5 lt - 18 lt

10. COLORI DISPONIBILI

Alluminio

11. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA CEE

Simbolo : Nocivo

Frase R:

R11 Facilmente infiammabile
R 20 Nocivo per inalazione
R 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione
R 66 l'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.

Frase S:

S 9 Conservare solo nei contenitori originali in luogo fresco e ben ventilato
S 13 conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare
S 23 Non respirare gli aerosol
S 51 Usare solo in un luogo ben ventilato
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S 62 in caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e/o l'etichetta.
S 29 Non Gettare i residui nella fognatura

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.